

 Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH	Technisches Datenblatt Luftpolsterversandtasche „aroFOL® classic“ mit „Trifix-Verschluss“	Stand: 23.02.23
--	--	------------------------

Produktaufbau:

Papier:	Recyclingpapier braun	
	<u>Technische Werte Papier:</u>	
	Gesamtgewicht:	73 +2/-5 g/m² ISO 536
	Zugfestigkeit	
	längs:	≥ 4,2 kN/m ISO 1924-3
	quer:	≥ 2,2 kN/m
	Berstfestigkeit:	≥ 200 kPa DIN EN ISO 2758
	Glätte (Innenseite): Sollwert	> 300 ml/min. DIN 53 108

Luftpolsterfolie:	- Polyethylene mit > 50 % Recyclinganteil - Luftpolsterfolie mit ca. 12.000 Noppen je qm Luftpolstertasche - Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C
--------------------------	--

Verschluss:	- Applikationstemperatur +8°C bis +50°C - Servicetemperatur -15°C bis +50°C
--------------------	--

Größen:	in 12 Größen lieferbar gemäß Standardlagersortiment „aroFOL“
----------------	--

Druck:	1-fbg. Hinweisdruck/1-seitig
---------------	------------------------------

Lagerfähigkeit:	Bei sachgemäßer Lagerung im Karton ca. 2 Jahre
------------------------	--

Zusammenfassung:	aroFOL® classic Lagerartikel werden serienmäßig mit unbeschichtetem „FSC“ Recyclingpapier hergestellt.
-------------------------	---

aroFOL® Luftpolsterversandtaschen sind reißfest, wasserfest und elastisch.

Eine aroFOL-Luftpolster Versandtasche ist in der Zusammensetzung frei von Lösungsmitteln, die Druckfarbe ist auf Wasserbasis aufgebaut und ebenfalls frei von Lösungsmitteln.

Die Taschen können thermisch, sowie durch geeignetes Recyclingverfahren entsorgt werden. Gesundheitliche Risiken und Gefährdungen bestehen bei der Herstellung und Anwendung nicht.

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer Funktionsprüfung.